



Nordic Flex-Kleber Objekt

zementärer Flexmörtel C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004

- Anwendung**
- für die Verlegung im Dünn- und Mittelbettverfahren von keramischen Fliesen und Platten:
 - o Spaltplatten und Spaltriemchen
 - o Klinkerriemchen
 - o Betonwerksteinen
 - o Feinsteinzeug und Steinzeug
 - o Dämm- und Ausbauplatten
 - Geeignet zur Verlegung von Formaten ≤ 70 cm

- Eignung**
- für innen und außen
 - für Wand und Boden
 - auf Heizestrich
 - als C2 TE S1 gemäß DIN EN 12004

- Eigenschaften**
- verlängerte Einlegzeit
 - sehr gute Standfestigkeit
 - wasserfest und frostsicher
 - hydraulisch abbindend
 - sehr gute Verarbeitungseigenschaften
 - sehr geringer Verbrauch – hohe Ergiebigkeit
 - flexibel
 - Flexmörtel gem. der Vorgaben der Deutschen Bauchemie e.V.
 - Baustoffklasse gem. DIN EN 13501-1: A1fl / A1 (nicht brennbar)
 - GISCODE ZP1 – Chromatarm gem. Verordnung RL 2003/53/EG

- Materialbasis**
- Portlandzement nach EN 197-1
 - Zuschlagsstoffe nach DIN EN 13139 / 12620
 - Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten

Wasserzugabe	1 kg ca. 0,29 L 5 kg ca. 1,45 L 25 kg ca. 7,25 L
Reifezeit	ca. 3 min
Klebeoffene Zeit	ca. 30 min
Verarbeitungszeit	ca. 120 min
Begehbar	ca. 12 h
Verfugbar	ca. 12 h
Voll belastbar	7 d
Klebedicken bis	10 mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 25°C
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis + 80°C



Nordic Flex-Kleber Objekt

Untergrundvorbereitung

- Die Vorgaben der DIN 18157 sind zu beachten
- Die Vorgaben ZDB Merkblatt „Großformate“ sind zu beachten
- Untergründe müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden und müssen frei von Rissen sein
- Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, wie z.B. Zementleimschichten und/oder Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt werden.
- Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
- Folgende zulässige Restfeuchtigkeiten im Untergrund sind einzuhalten:
 - o zementgebundene Untergründe max. 2,0-2,5 CM-%
 - o unbeheizter Calciumsulfatestrich max. 0,5 CM-%
 - o beheizter Calciumsulfatestrich max. 0,3 CM-%
 - o Gipsputz muss trocken sein!
- In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen
- Dispersionsgrundierungen auf Calciumsulfatestrich nur bei Fliesenformaten < 0,16 m² oder in Verbindung mit schnellerhärtenden Fliesenklebern
- Empfohlene Grundierung für zementgebundene Untergründe: NORDIC Universalgrundierung
- Für calciumsulfatgebundene oder dichte Untergründe ist eine geeignete filmbildende Dispersionsgrundierung oder Reaktionsharzgrundierung vorzusehen

Verarbeitung

- Nordic Flex-Kleber Objekt in einem sauberen Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen ca.3 Minuten anmischen
- empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen/ Minute mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer
- nach einer Reifezeit von circa 3 Minuten nochmals kurz durchrühren und verarbeiten
- den geschmeidigen Klebemörtel mit geeigneter und dem Einsatz entsprechender Zahnkelle verarbeiten.
- Verarbeitung gemäß DIN 18 157
- nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit an keramische Fliesen und Platten etc. in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können
- anstehenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.

Nachbehandlung

- den abbindenden zementären Fliesenkleber vor starker Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Raumtemperaturen (> + 25 °C) schützen

Verbrauch

6er Zahnung	Ca. 2,0 kg Trockenmörtel pro m ²
8er Zahnung	Ca. 2,7 kg Trockenmörtel pro m ²
10er Zahnung	Ca. 3,4 kg Trockenmörtel pro m ²
12er Zahnung	Ca. 4,0 kg Trockenmörtel pro m ²
15er Zahnung	Ca. 5,1 kg Trockenmörtel pro m ²

Lieferform

- 25 kg Papiersack, 48 Sack je Palette

Lagerung

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken 12 Monate lagerfähig
- angebrochene Gebinde sofort verschließen und zeitnah verarbeiten

Entsorgung

- nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
- Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle zu entsorgen.



Nordic Flex-Kleber Objekt

sonstige Hinweise

- die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
- tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte
- nasse oder zu kalt gelagerte Fliesen und Platten oder Natursteine sind für die Verlegung ungeeignet.
- bei hoch beanspruchten Bodenbelägen empfehlen wir SAKRET Fließbettmörtel FBM
- der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und der Art des zu verarbeitenden keramischen Materials.
- Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden (Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten beachten)
- auf Grund von thermischen Spannungen bei Fußbodenheizungen und im Außenbereich empfehlen wir bei Großformaten die im ZDB Merkblatt „Großformate“ angegebenen Mindestfugenbreiten einzuhalten
- es sind die Angaben der ZDB Merkblätter zu beachten.
- Bei der Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten $\geq 0,25\text{m}^2$ verzögert sich in der Regel die Abbindezeit des Dünnbettmörtels. Bitte bei der Begehbarkeit beachten.
- bei den Angaben des Wasserbedarfs handelt es sich um Erfahrungswerte. Es ist je nach Anwendungszweck eventuell nach zu dosieren
- Die verlegeoffene Zeit ist vom Saugvermögen des Untergrundes und vom Raumklima abhängig
- bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflächen anzulegen und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen.
- Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich

Sicherheitshinweise

- Enthält Portlandzement und reagiert mit Wasser und Feuchtigkeit stark alkalisch
- Bitte beachten Sie die Gefahrstoffkennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt in der aktuellsten Fassung.

Letzte Aktualisierung

Stand: 04.06.2020