



## BESCHREIBUNG

NORDIC 1 Komp. PUR-Pistolenschaum ist ein speziell für den Einsatz auf der Montagepistole entwickelter 1 Komp. Polyurethanschaum. Unter Einfluss der umgebenden Luftfeuchte bzw. von außen zugeführter Feuchte reagiert das Produkt zu einem halbhartem, elastischen Polyurethanschaumstoff.

**1 Komp. PUR-  
Pistolenschaum  
DIN 4102, Teil 1, B2**

**Stand: Mai 2022**

## BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Verarbeitbar im Materialtemperaturbereich von +5 °C bis +35 °C und einer Umgebungstemperatur bis –5 °C
- Einkomponentig, feuchtigkeitshärtend
- Haftet auf den meisten Untergründen ohne Vorbehandlung
- Alterungsbeständig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Verdreifacht das ausgetragene Volumen
- Überstreich- und überputzbar
- Exakte Dosierung über die Einstellung der Schaumstrangstärke an der Verarbeitungspistole
- Baustoffklasse nach DIN 4102, B2
- Erfüllt die Anforderungen für die RAL-Montage sowie die Forderungen der ENEC

## ANWENDUNGSGEBIETE

NORDIC 1 Komp. PUR-Pistolenschaum findet seine Hauptanwendungen in folgenden Bereichen:

- ❖ Montage von Türzargen
- ❖ Wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterlaibung und Mauerwerk
- ❖ Zur Isolation von wasserführenden Leitungen
- ❖ Zur Isolation und zur Geräuschedämmung an Badewannen und Duschtassen
- ❖ Zum Verschließen von Mauerdurchbrüchen und ähnlichen Öffnungen
- ❖ Zum Verkleben von Dachziegeln
- ❖ Zur wärmedämmenden Isolation im Dachbereich
- ❖ Zur Verklebung auf bitumenhaltigen Untergründen.



Eigenschaft	Wert	Prüfvorschrift
Farbe	weiß bis gelb	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35°C	
Optimale Verarbeitungstemperatur	18 °C bis 20 °C	
Untergrundtemperatur	bis -5 °C	
Schneidfähigkeit 20°C		
Strang 20 mm □*	12 bis 15 Min.	
Strang 50 mm □*	20 bis 25 Min.	
Belastbar 20 °C*	3 – 8 Stunden	je nach Fugenbreite
Standfestigkeit 20 °C Fuge 33 mm	gegeben, kein Ablauf	
Raumgewicht Formgeschäumt	16 – 22 g/ltr.	je nach Feuchteangebot
Zugfestigkeit	12,5 N/cm <sup>2</sup>	DIN 53455
Bruchdehnung	22 %	DIN 53455
Druckspannung 10 % Stauchung	12,0 N/cm <sup>3</sup>	
Zellstruktur	Fein	
Dimensionsstabilität	+50 °C +0,3 % 20 °C 0,0 % -20 °C -1,6 %	
Wasseraufnahme	Ca. 0,5 %	
Volumenausbeute	42 – 44 Liter	
Fugenschalldämmmaß	59 dB	
Wärmeleitfähigkeit	0,032 W (m.k)	

**1 Komp. PUR-  
Pistolenschaum  
DIN 4102, Teil 1, B2**

**Stand: Mai 2022**

\*+20 °C angefeuchteter Untergrund und befeuchtete Schaumraupe

## VERARBEITUNG

Behälter vor dem Ankuppeln an die Montagepistole 30 Sekunden intensiv schütteln, um die durch die Lagerung separierten Treibmittel homogen im Material zu verteilen.

Danach die Schutzkappe entfernen und die Dose mit dem schwarzen Dosenadapter leicht bis zum Anschlag auf die Pistole schrauben. Den Behälter dabei nicht verkanten oder überdrehen.

Den Abzugshebel der Verarbeitungspistole betätigen, um den Pistolenkörper mit Schaum zu füllen.

Über die Dosierschraube die gewünschte Strangstärke einstellen.

Die Untergründe müssen fest, staub- und fettfrei sein. Bei einer Umgebungstemperatur oberhalb von 0 °C die zu verschäumenden Bauteile mit Wasser befeuchten.

Liegt die Umgebungstemperatur unterhalb von 0 °C bitte **keine** Befeuchtung vornehmen.



Das eingebrachte Wasser würde eine Eisschicht bilden und die Haftung von 1K. PUR Schaum beeinträchtigen.

Bei der Montage von Türzargen diese lotgerecht einsetzen, verkeilen und an den Angel- bzw. im Schlossbereich, Spreize setzen.

NORDIC PUR-Pistolenschaum maximal bis zur Hälfte des zu füllenden Hohlraumes dosieren. Der Schaum dehnt sich bis auf das Zwei- bis Dreifache der eingebrachten Menge aus.

Nach erfolgter Durchhärtung die überstehende Menge abschneiden.

Bei täglichem Gebrauch Behälter an der Verarbeitungspistole angekuppelt lassen. Frische Schaumreste an der Pistolendüse mit NORDIC PUR-Reiniger-Spray entfernen. Nach Arbeitsende Dosierschraube zur Sicherung des Abzugshebels vollständig hineindreihen.

Bei längeren Arbeitsunterbrechungen Pistole mit PUR-Pistolereiniger durchspülen. Bis zum erneuten Gebrauch Pistole auf der Reinigerdose aufgeschraubt lassen.

Frische Verunreinigungen können sofort mit PUR-Reiniger entfernt werden.

Die Qualität sowie die erzielte Ausbeute aus einem Behälter NORDIC PUR-Pistolenschaum ist stark abhängig von der verwendeten Verarbeitungspistole. Zur Erzielung einer hohen Schaumausbeute raten wir zum Gebrauch unserer NORDIC Verarbeitungspistole, Typ P99.

## **ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN**

NORDIC PUR-Pistolenschaum haftet nicht auf Silikonkautschuk, Polyethylen, PTFE und ähnlich gearteten Materialien.

## **LAGERUNG UND HALTBARKEIT**

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von  $-5\text{ °C}$  bis  $+30\text{ °C}$ , eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

**1 Komp. PUR-  
Pistolenschaum  
DIN 4102, Teil 1, B2**

**Stand: Mai 2022**